

Порошок Железный. Марка ПЖРВ 2.200.28

Партия: Ч-9-28 Дата производства: 03/06/2023

ТУ 14-1-5365-98 Производство: Россия

Технология распыление сплава потоком сжатого воздуха

Показатели качества

Наименование показателя	Норма по НД и ТД ТУ 14-1-5365-98	Фактические показатели
Массовая доля активного Fe, не менее	99,8	99,85
Массовая доля C, %, не более	0,0089	0,0110
Массовая доля Si, %, не более	0,023	0,018
Массовая доля Mn, %	0,103	0,087
Массовая доля P, %, не более	0,014	0,014
Массовая доля S, %, не более	0,005	0,0070
Массовая доля O(общий), %	0,22	0,161
Насыпная плотность, г / см ³	2,83	2,83
Текучесть, с/50 г	29,0-30,2	29,7
Плотность при давлении 700 МПа, г / см ³	7,0-7,32	7,15
Прочность при плотности 6,5г / см ³ , Н/мм	13,0-15,2	14,53
Гранулометрический состав: массовая доля фракций при размере частиц в мкм		
до 200	0-5	0,1
до 160	2-7	4,5
от 45 до 100	остальное	19,9
менее 45	20-25	22,1

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Заключение: соответствует нормам по НД и ТД ТУ 14-1-5365-98.




ПАО «Сбербанк России»
Корреспондентский счет 30101810400000000225

ИНН 9701183285, КПП 773101001, БИК 044525225
ОКПО 54168428, ОГРН 1217700401720

