

Порошок Железный. Марка ПЖРВ 2.450.28

Партия: Ч-5-41 Дата производства: 03/06/2023

ТУ 14-1-5365-98 Производство: Россия

Технология распыление сплава потоком сжатого воздуха

Показатели качества

Наименование показателя	Норма по НД и ТД ТУ 14-1-5365-98	Фактические показатели
Массовая доля активного Fe, не менее	99,8	99,85
Массовая доля C, %, не более	0,0089	0,0130
Массовая доля Si, %, не более	0,023	0,015
Массовая доля Mn, %	0,103	0,094
Массовая доля P, %, не более	0,014	0,014
Массовая доля S, %, не более	0,005	0,0070
Массовая доля O(общий), %	0,22	0,160
Насыпная плотность, г / см ³	2,83	2,83
Гранулометрический состав: массовая доля фракций при размере частиц в мкм		
до 450	0-5	0,1
от 160 до 315	остальное	остальное
от 45 до 100	остальное	19,9
менее 45	остальное	0,7

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Заключение: соответствует нормам по НД и ТД ТУ 14-1-5365-98.




ПАО «Сбербанк России»
Корреспондентский счет 30101810400000000225

ИНН 9701183285, КПП 773101001, БИК 044525225
ОКПО 54168428, ОГРН 1217700401720

